

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://clever.nt-rt.ru/> || crp@nt-rt.ru

CLEVER PU 100



1 компонентная Полиуретановая Гидроизоляция, с низкой вязкостью. За счет влаги в воздухе образует прочную и высокоэластичную мембрану.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Гипсовые и цементные плиты,
- Внутри помещения и на открытом воздухе,
- Гидроизоляция открытых крыш,
- Влажные помещения
- Ваннные комнаты,
- Под покрытия из плитки,
- Асфальтные ЭПДМ мембраны.

Упаковка и цвета

- 5 кг – 25 кг запечатанное ведро
- Белый и серый цвета

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид покрытия	1 Компонентный Полиуретан
Плотность ASTM D 1475/EN ISO 2811-1(+20°C)	1,40 - 1,50 г/см³
Вязкость ASTM D 2196/EN ISO 3219(+25°C)	4000-5000 сПуаз
Проницаемость водяных паров (EN ISO 7789)	0,8 г/ м² час
Блеск	Наполовину глянцевый
Температура применения	От -5°C до +30°C
Разбавление	При необходимости Солвент 05
Термостойкость	80 °C в течении 100 дней
Сухой остаток	85%
Твердость ASTM D2240, DIN 53505, ISO 868	70 (шор А)
Удлинение при разрыве (+23°C) (ASTM D 412)	≥ %400
Удлинение при разрыве (-25°C) (ASTM D 412)	≥ %300
QUV (ASTM G 154)	2000 ч
Прочность на разрыв (+23°C) (ASTM D 412)	≥ 5 Н/мм²
Сцепление с бетоном (+23°C) (TSE EN 1542)	≥ 2 Н/мм²
Способ нанесения	Валик, кисть или безвоздушный спрей
Время высыхания	+25 °C , при среднем показателе влаги %55
Жизнеспособность и время высыхания в зависимости от погодных условий.	RH Время высыхания: 4 часа Повторное нанесение: 6-24 часов Полное высыхание: 7 дней

Вязкость установлена по стандартам EN ISO 3219 при температуре +25 °C. В зависимости от температуры вязкость может меняться.