

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://clever.nt-rt.ru/> || [crp@nt-rt.ru](mailto:crp@nt-rt.ru)

## CLEVER EPOXY PRIMER



2 компонентная Влагостойкая Эпоксидная Грунтовка на водной основе.

### ОПИСАНИЕ

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Внутри помещений и на открытом воздухе,
- Торговые центры и супермаркеты,
- Защитное покрытие на промышленных поверхностях,
- Сточные канализации и ямы,
- Автостоянки и пешеходные дорожки,
- Целлюлозно-бумажные заводы,
- В качестве гидроизоляции под ПУ и Эпоксидные наливные полы,
- Склады и заводы.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Без содержания растворителей.
- Отличная многофункциональная грунтовка.
- Устойчива к обычным чистящим средствам.
- Обеспечивает глянцевое покрытие.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                                       |                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вид покрытия                                                                          | Эпоксидная грунтовка без содержания растворителей                                                   |
| Цвет                                                                                  | Прозрачный                                                                                          |
| Плотность (20°C)                                                                      | 1,1 гр/см. ±0.05                                                                                    |
| Упаковка                                                                              | А компонент 17 кг В компонент 8 кг                                                                  |
| Пропорции смешивания                                                                  | 2,12 / 1 по весу                                                                                    |
| Блеск                                                                                 | Блестящий                                                                                           |
| Точка вспышки                                                                         | >60 °C                                                                                              |
| Разбавление                                                                           | Не рекомендуется. Растворитель использовать только для очистки инструментов.                        |
| Термостойкость                                                                        | 121°C сухой                                                                                         |
| Прочность на сжатие                                                                   | ~ 95 Н/мм <sup>2</sup>                                                                              |
| Сила адгезии                                                                          | ≥ 1,5 Н/мм                                                                                          |
| Твердость по шору                                                                     | 83                                                                                                  |
| Прочность на изгиб                                                                    | ~ 30 Н/мм <sup>2</sup>                                                                              |
| Срок хранения                                                                         | 12 Месяцев                                                                                          |
| Расход                                                                                | 0,2-0,5 кг/м <sup>2</sup>                                                                           |
| Сухой остаток (ASTM D 2697)                                                           | %100                                                                                                |
| VOC                                                                                   | 31 гр/л                                                                                             |
| Открытое время                                                                        | 30 минут ( при температуре 20°C)                                                                    |
| Способ нанесения                                                                      | Валик, кисть или металлический шпатель                                                              |
| Время высыхания Жизнеспособность и время высыхания в зависимости от погодных условий. | 23 °C , %55 RH Время высыхания: 6 Часов<br>Повторное нанесение: 8-24 часов Полное высыхание: 7 дней |

**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астана** (7172)727-132  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89  
**Иваново** (4932)77-34-06

**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Иркутск** (395)279-98-46  
**Казань** (843)206-01-48  
**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Липецк** (4742)52-20-81  
**Киргизия** (996)312-96-26-47

**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Казахстан** (772)734-952-31

**Пермь** (342)205-81-47  
**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Симферополь** (3652)67-13-56  
**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Таджикистан** (992)427-82-92-69

**Сургут** (3462)77-98-35  
**Тверь** (4822)63-31-35  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)74-02-29  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Ярославль** (4852)69-52-93

<https://clever.nt-rt.ru/> || [crp@nt-rt.ru](mailto:crp@nt-rt.ru)